



ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΘΗΝΑ : Περικλέους 22, ΤΚ-10562, Σύνταγμα,
▲ Τηλ. 210/3242270, Fax. 210/3255457
e-mail : sales@michailidis.com.gr

Λέγες Αργύρου

ΛΑ.101

Λέγα αργύρου γενικής χρήσης για 800-825-925 βαθμούς κατάλληλη για χυτήριο.

Ειδικό βάρος 10,3 γραμ/κυβ. εκατοστό.

Θερμ. Τήξης 835 – 900°C.

Θερμοκρασίες μούφλων

Μέγεθος	Περιστροφικά	Βάκουμ	Σε συνθήκες κενού
Λεπτά αντικ.	600°C	680°C	680°C
Μεσαία αντικ.	550°C	600°C	600°C
Χοντρά αντικ.	500°C	520°C	510°C

Λεπτά αντικ. 0,2 – 0,5 χιλ. Μεσαία αντικ. 0,5 – 1,2 χιλ. Χοντρά από 1,5 χιλ.

Θερμοκρασίες μετάλλου

Μέγεθος	Περιστροφικά	Βάκουμ	Σε συνθήκες κενού
Λεπτά αντικ.	990°C	1035°C	1025°C
Μεσαία αντικ.	980°C	1035°C	1025°C
Χοντρά αντικ.	965°C	1025°C	1015°C

Λεπτά αντικ. 0,2 – 0,5 χιλ. Μεσαία αντικ. 0,5 – 1,2 χιλ. Χοντρά από 1,5 χιλ.

Σβήσιμο

Αμέσως στους 600°C σε χλιαρό νερό.