



## **ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.**

ΑΘΗΝΑ : Περικλέους 22, ΤΚ-10562, Σύνταγμα,  
▲ Τηλ. 210/3242270, Fax. 210/3255457  
e-mail : [sales@michailidis.com.gr](mailto:sales@michailidis.com.gr)

Λέγες Αργύρου

### **ΛΑ.103(ΧΥΤΕΥΣΗ)**

Λέγα αργύρου χυτηρίου 925, υψηλής ποιότητας, μεγάλης ρευστότητας, με αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Είναι κατάλληλη τόσο για κλειστά, όσο και για ανοικτά συστήματα καθώς και για προκαρφωμένα χυτήρια. Τέλος μπορεί να σκληρυνθεί μετά τη χύτευση.

Ειδ. βάρος : 10,3  
Σκληρότητα μετά από χύτευση : 50  
Σκληρότητα μετά από σκλήρυνση : 109  
Θερμοκρασία γραναρίσματος : 975°C

#### **ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΟΥΦΛΩΝ**

Μέγεθος αντικ.

Λεπτά 0,2-0,5 mm	560-600°C
Μεσαία 0,5-1,2 mm	520-560°C
Χοντρά από 1,2 mm	480-520°C

#### **ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ**

Μέγεθος αντικ.

Λεπτά 0,2-0,5 mm	1.030-1.000°C
Μεσαία 0,5-1,2 mm	1.000-980°C
Χοντρά από 1,2 mm	980-960°C

#### **ΣΒΗΣΙΜΟ**

1ο στάδιο : αφήνουμε τα μούφλα μέσα στη χυτόπρεσσα για 4-6 λεπτά.  
2ο στάδιο : αφήνουμε τα μούφλα να κρυώσουν στον αέρα για 10 λεπτά.  
3ο στάδιο : σβήσιμο στο νερό.  
Σημείωση : Άσπριση δεν είναι απαραίτητη

**Σκλήρυνση** : σε στατικό φούρνο στους 300°C για 60 λεπτά και κατόπιν κρύωμα στον αέρα.