



## **ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.**

ΑΘΗΝΑ : Περικλέους 22, ΤΚ-10562, Σύνταγμα,  
▲ Τηλ. 210/3242270, Fax. 210/3255457  
e-mail : [sales@michailidis.com.gr](mailto:sales@michailidis.com.gr)

### Λέγες Αργύρου

## **ΛΑ.104**

### **ΛΕΓΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ**

Λέγα αργύρου για 925 βαθμούς κατάλληλη για χυτεύσεις ακριβείας.  
Ειδικό βάρος 10,3 γραμ/κυβ. εκατοστό.  
Θερμ. Τήξης 899 – 920°C.

#### Θερμοκρασίες μούφλων

Μέγεθος	Περιστροφικά	Βάκουμ	Σε συνθήκες κενού
Λεπτά αντικ.	600°C	680°C	680°C
Μεσαία αντικ.	550°C	600°C	600°C
Χοντρά αντικ.	500°C	520°C	510°C

Λεπτά αντικ. 0,2 – 0,5 χιλ. Μεσαία αντικ. 0,5 – 1,2 χιλ. Χοντρά από 1,5 χιλ.

#### Θερμοκρασίες μετάλλου

Μέγεθος	Περιστροφικά	Βάκουμ	Σε συνθήκες κενού
Λεπτά αντικ.	990°C	1025°C	1015°C
Μεσαία αντικ.	980°C	1015°C	1000°C
Χοντρά αντικ.	965°C	990°C	980°C

Λεπτά αντικ. 0,2 – 0,5 χιλ. Μεσαία αντικ. 0,5 – 1,2 χιλ. Χοντρά από 1,5 χιλ.

#### Σβήσιμο

Άμεσο από τους 600°C, περίπου 10 λεπτά από το χυτήριο, σε γλιαρό νερό.