



ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΘΗΝΑ : Περικλέους 22, ΤΚ-10562, Σύνταγμα,
▲ Τηλ. 210/3242270, Fax. 210/3255457
e-mail : sales@michailidis.com.gr

Λέγες Αργύρου

ΛΑ.106(ΕΞΕΛΑΣΗ)

Λέγα αργύρου εξέλασης 800-925. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για σύρμα και καδένες μηχανής.

Ειδ. βάρος : 10,3

Σκληρότητα μετά από χύτευση : 54

Θερμοκρασία χύτευσης : 980-1015°C

ΠΥΡΩΜΑ

ΠΑΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

5 – 14 χιλ.

620°C

30 λεπτά

1 – 5 χιλ.

620°C

25 λεπτά

0,2 – 1 χιλ.

620°C

20 λεπτά

ΣΒΗΣΙΜΟ

Σβήσιμο: απευθείας σε νερό.