



ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΘΗΝΑ : Περικλέους 22, ΤΚ-10562, Σύνταγμα,
▲ Τηλ. 210/3242270, Fax. 210/3255457
e-mail : sales@michailidis.com.gr

BR10 ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ

Μπρούντζος απευθείας χύτευσης (χωρίς άλλες προσμίξεις). Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και καλή ρευστότητα. Η χαμηλή συρρίκνωση και η υψηλή του σκληρότητα τον καθιστούν κατάλληλο για χύτευση τόσο μικρών όσο και μεγάλων αντικειμένων.

Χυτεύεται με όλους τους τύπους χυτοπρεσσών.

Ειδ. βάρος : 8,6 Σκληρότητα μετά από χύτευση : 126

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΟΥΦΛΩΝ

Μέγεθος αντικ.	
Λεπτά	660-720°C
Μεσαία	580-650°C
Χοντρά	460-600°C

Λεπτά αντικ. 0,2-0,5 χιλ. Μεσαία 0,5-1,2 χιλ. Χοντρά >1,2 χιλ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Μέγεθος αντικ.	
Λεπτά	1.115-1.085°C
Μεσαία	1.085-1.065°C
Χοντρά	1.065-1.045°C

Λεπτά αντικ. 0,2-0,5 χιλ. Μεσαία 0,5-1,2 χιλ. Χοντρά >1,2 χιλ.

ΣΒΗΣΙΜΟ

1ο στάδιο : αφήνουμε τα μούφλα να κρυώσουν αργά στον αέρα για 5 λεπτά.

2ο στάδιο : σβήσιμο σε νερό.