



ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΘΗΝΑ : Περικλέους 22, ΤΚ-10562, Σύνταγμα,

▲ Τηλ. 210/3242270, Fax. 210/3255457

e-mail : sales@michailidis.com.gr

Λέγες

Λ.182

Λέγα K18 κίτρινη κατάλληλη για χυτεύσεις ακριβείας. Ιδανική και για ταυτόχρονη χύτευση πετρών.

Πυκνότητα : 15,9 γραμ/κυβ. εκατοστό.

Θερμοκρ. τήξης : 842 - 880°C.

Χρώμα : κίτρινο 2N.

Σκληρότητα μετά από χυτήριο : 125

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΟΥΦΛΩΝ

Μέγεθος αντικ.	Περιστροφικά	Βάκουμ	Σε συνθήκες κενού
Λεπτά	600°C	720°C	670°C
Μεσαία	600°C	660°C	630°C
Χοντρά	560°C	580°C	570°C

Λεπτά 0,2 - 0,5 χιλ. Μεσαία 0,5-1,2 χιλ. Χοντρά >1,3 χιλ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Μέγεθος αντικ.	Περιστροφικά	Βάκουμ	Σε συνθήκες κενού
Λεπτά	990°C	1030°C	1010°C
Μεσαία	970°C	1010°C	990°C
Χοντρά	950°C	970°C	960°C

Λεπτά 0,2 - 0,5 χιλ. Μεσαία 0,5-1,2 χιλ. Χοντρά >1,3 χιλ.

ΣΒΗΣΙΜΟ

Πρώτο στάδιο αργά στον αέρα έως τους 600°C, κατόπιν άμεσα σε νερό.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε. & ΣΙΑ