



ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΘΗΝΑ : Περικλέους 22, ΤΚ-10562, Σύνταγμα,

Τηλ. 210/3242270, Fax. 210/3255457

e-mail : sales@michailidis.com.gr

Λέγες

Λ.130(K9)

Λέγα K9 κίτρινη, μη οξειδωσης, χυτηρίου.

Ειδ. βάρος : 10,9

Σκληρότητα μετά από χύτευση 102

Θερμοκρασία γρανουλαρίσματος: 1020°C

Άργυρος 12%

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΟΥΦΛΩΝ(K9)

Μέγεθος αντικ.

Λεπτά

660-720°C

Μεσαία

580-650°C

Χοντρά

460-600°C

Λεπτά αντικ. 0,2-0,5 χιλ. Μεσαία 0,5-1,2 χιλ. Χοντρά >1,2 χιλ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ(K9)

Μέγεθος αντικ.

Λεπτά

1030-1000°C

Μεσαία

1000-980°C

Χοντρά

980-960°C

Λεπτά αντικ. 0,2-0,5 χιλ. Μεσαία 0,5-1,2 χιλ. Χοντρά >1,2 χιλ.

ΣΒΗΣΙΜΟ

1ο στάδιο : αφήνουμε τα μούφλα να κρυώσουν αργά στον αέρα για 15 λεπτά.

2ο στάδιο : σβήσιμο σε ζεστό νερό.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε.