



ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΘΗΝΑ : Περικλέους 22, ΤΚ-10562, Σύνταγμα,

▲ Τηλ. 210/3242270, Fax. 210/3255457

e-mail : sales@michailidis.com.gr

Λέγες

Λ.130ΑΒ(Κ9)

Λέγα Κ9 κίτρινη, χυτηρίου και εξέλασης με αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Ειδ. βάρος Κ9 : 10,9

Σκληρότητα μετά από χύτευση 105

Θερμοκρασία γραναρίσματος: 1030°C

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΟΥΦΛΩΝ(Κ9)

Μέγεθος αντικ.

Λεπτά

660-720°C

Μεσαία

580-650°C

Χοντρά

460-600°C

Λεπτά αντικ. 0,2-0,5 χιλ. Μεσαία 0,5-1,2 χιλ. Χοντρά >1,2 χιλ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ(Κ9)

Μέγεθος αντικ.

Λεπτά

1040-1010°C

Μεσαία

1010-990°C

Χοντρά

990-970°C

Λεπτά αντικ. 0,2-0,5 χιλ. Μεσαία 0,5-1,2 χιλ. Χοντρά >1,2 χιλ.

ΣΒΗΣΙΜΟ

1ο στάδιο : αφήνουμε τα μούφλα να κρυώσουν αργά στον αέρα για 15 λεπτά.

2ο στάδιο : σβήσιμο σε ζεστό νερό.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε.