



ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΘΗΝΑ : Περικλέους 22, ΤΚ-10562, Σύνταγμα,

Τηλ. 210/3242270, Fax. 210/3255457

e-mail : sales@michailidis.com.gr

Λέγες

Λ.130(K14)

Λέγα K14 κίτρινη, μη οξειδωσης χυτηρίου, κατάλληλη και για προκαρφωμένα χυτήρια.

Ειδ. βάρος K14 : 12,7 Σκληρότητα μετά από χύτευση : 119

Θερμοκρασία γρανουλαρίσματος : 990°C

Άργυρος 12%

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΟΥΦΛΩΝ(K14)

Μέγεθος αντικ.

Λεπτά 660-720°C

Μεσαία 580-650°C

Χοντρά 460-600°C

Λεπτά αντικ. 0,2-0,5 χιλ. Μεσαία 0,5-1,2 χιλ. Χοντρά >1,2 χιλ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ(K14)

Μέγεθος αντικ.

Λεπτά 1000-970°C

Μεσαία 970-950°C

Χοντρά 950-930°C

Λεπτά αντικ. 0,2-0,5 χιλ. Μεσαία 0,5-1,2 χιλ. Χοντρά >1,2 χιλ.

ΣΒΗΣΙΜΟ

1ο στάδιο : αφήνουμε τα μούφλα να κρυώσουν αργά στον αέρα για 15 λεπτά.

2ο στάδιο : σβήσιμο σε ζεστό νερό.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε.