



ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΘΗΝΑ : Περικλέους 22, ΤΚ-10562, Σύνταγμα,

▲ Τηλ. 210/3242270, Fax. 210/3255457

e-mail : sales@michailidis.com.gr

Λέγες

Λ.150/Κ14

Λέγα λευκή Κ.14 εξέλασης.

Ειδ. Βάρος : 12,7

Ποσοστό νικελίου : 19%

Σκληρότητα μετά από χύτευση : 155

Θερμοκρασία χύτευσης : 1030°C - 1065°C

ΠΥΡΩΜΑ

Πάχος	Θερμοκρασία	Χρόνος
5 – 14 χιλ.	680°C	40 λεπτά
1 – 5 χιλ.	680°C	35 λεπτά
0,2 – 1 χιλ.	680°C	30 λεπτά

ΣΒΗΣΙΜΟ

1. Αργά στον αέρα έως τους 550°C
2. Κατόπιν σε νερό.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤ. & ΥΙΟΙ.