



ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΘΗΝΑ : Περικλέους 22, ΤΚ-10562, Σύνταγμα,

▲ Τηλ. 210/3242270, Fax. 210/3255457

e-mail : sales@michailidis.com.gr

Λέγες

Λ.315(K18)

Λέγα Κ18 λευκή χυτηρίου παλλαδιούχα.

Ειδ. βάρος Κ18 : 15,9 Σκληρότητα μετά από χύτευση : 120

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΟΥΦΛΩΝ(K18)

Μέγεθος αντικ.	Θερμοκρασία
Λεπτά	800-830°C
Μεσαία	760-800°C
Χοντρά	700-760°C

Λεπτά αντικ. 0,2-0,5 χιλ. Μεσαία 0,5-1,2 χιλ. Χοντρά >1,2 χιλ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ(K18)

Μέγεθος αντικ.	Θερμοκρασία
Λεπτά	1250-1220°C
Μεσαία	1220-1200°C
Χοντρά	1200-1180°C

Λεπτά αντικ. 0,2-0,5 χιλ. Μεσαία 0,5-1,2 χιλ. Χοντρά >1,2 χιλ.

ΣΒΗΣΙΜΟ

1ο στάδιο : αφήνουμε τα μούφλα να κρυώσουν αργά στον αέρα για 15 λεπτά

2ο στάδιο : απότομο σβήσιμο σε ζεστό νερό.