



ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΘΗΝΑ : Περικλέους 22, ΤΚ-10562, Σύνταγμα,

▲ Τηλ. 210/3242270, Fax. 210/3255457

e-mail : sales@michailidis.com.gr

Λέγες

Λ.2 (K18)

Λέγα K18 λευκή, χυτηρίου.

Ειδ. βάρος K18 16,5 γραμ./κυβ. εκατοστό.

Θερμοκρ. τήξης K18 950°C

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΟΥΦΛΩΝ (ΓΙΑ K18)

Μέγεθος αντικ.	Περιστροφικά	Βάκουμ	Σε συνθήκες κενού
Μικρά	670°C	720°C	670°C
Μεσαία	590°C	680°C	630°C
Χοντρά	540°C	630°C	590°C

Μικρά 0,2 – 0,5 χιλ. Μεσαία 0,5 – 1,2 χιλ. Χοντρά > 1,5 χιλ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΓΙΑ K 18)

Μέγεθος αντικ.	Περιστροφικά	Βάκουμ	Σε συνθήκες κενού
Μικρά	1010°C	1040°C	1020°C
Μεσαία	990°C	1020°C	1000°C
Χοντρά	980°C	1010°C	990°C

Μικρά 0,2 – 0,5 χιλ. Μεσαία 0,5 – 1,2 χιλ. Χοντρά > 1,5 χιλ.

ΣΒΗΣΙΜΟ

1. Αργά στον αέρα έως τους 500 °C.
2. Από τους 500°C άμεσα σε ζεστό νερό.