



ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΘΗΝΑ : Περικλέους 22, ΤΚ-10562, Σύνταγμα,

▲ Τηλ. 210/3242270, Fax. 210/3255457

e-mail : sales@michailidis.com.gr

Λέγες

Λ.306(K14)

Λέγα K14 λευκή χυτηρίου, με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, ειδικά για ανοικτά συστήματα, ιδανική και για προκαρφωμένα.

Ειδ. βάρος : K14 : 12,5 Σκληρότητα μετά από χύτευση : 153

Θερμοκρασία γραναρίσματος : 1100°C

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΟΥΦΛΩΝ(K14)

| Μέγεθος αντικ. | Θερμοκρασία |
|----------------|-------------|
| Λεπτά | 660-720°C |
| Μεσαία | 580-650°C |
| Χοντρά | 460-600°C |

Λεπτά αντικ. 0,2-0,5 χιλ. Μεσαία 0,5-1,2 χιλ. Χοντρά >1,2 χιλ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ(K14)

| Μέγεθος αντικ. | Θερμοκρασία |
|----------------|-------------|
| Λεπτά | 1110-1080°C |
| Μεσαία | 1080-1060°C |
| Χοντρά | 1060-1040°C |

Λεπτά αντικ. 0,2-0,5 χιλ. Μεσαία 0,5-1,2 χιλ. Χοντρά >1,2 χιλ.

ΣΒΗΣΙΜΟ

1ο στάδιο : αφήνουμε τα μούφλα να κρυώσουν αργά στον αέρα για 15 λεπτά

2ο στάδιο : απότομο σβήσιμο σε ζεστό νερό.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε.