



## **ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.**

ΑΘΗΝΑ : Περικλέους 22, ΤΚ-10562, Σύνταγμα,

☛ Τηλ. 210/3242270, Fax. 210/3255457

e-mail : [sales@michailidis.com.gr](mailto:sales@michailidis.com.gr)

Λέγες

### **ΛΚ.134(K9)**

Λέγα Κ9 κόκκινη, χυτηρίου.

Ειδ. βάρος Κ9 : 11,1

Σκληρότητα μετά από χύτευση: 100

Θερμοκρασία γρανουλαρίσματος: 1105°C

#### **ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΟΥΦΛΩΝ(K9)**

**Μέγεθος αντικ.**

Λεπτά

660-720°C

Μεσαία

580-650°C

Χοντρά

460-600°C

Λεπτά αντικ. 0,2-0,5 χιλ. Μεσαία 0,5-1,2 χιλ. Χοντρά >1,2 χιλ.

#### **ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ(K9)**

**Μέγεθος αντικ.**

Λεπτά

1115-1085°C

Μεσαία

1085-1065°C

Χοντρά

1065-1045°C

Λεπτά αντικ. 0,2-0,5 χιλ. Μεσαία 0,5-1,2 χιλ. Χοντρά >1,2 χιλ.

#### **ΣΒΗΣΙΜΟ**

Άμεσα σε ζεστό νερό.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε.