



## **ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.**

ΑΘΗΝΑ : Περικλέους 22, ΤΚ-10562, Σύνταγμα,

▲ Τηλ. 210/3242270, Fax. 210/3255457

e-mail : [sales@michailidis.com.gr](mailto:sales@michailidis.com.gr)

Λέγες

### **ΛΚ.134(K14)**

Λέγα K14 κόκκινη, χυτηρίου.

Ειδ. βάρος K14 : 12,9

Σκληρότητα μετά από χύτευση: 129

Θερμοκρασία γρανουλαρίσματος: 1060°C

#### **ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΟΥΦΛΩΝ(K14)**

**Μέγεθος αντικ.**

Λεπτά 660-720°C

Μεσαία 580-650°C

Χοντρά 460-600°C

Λεπτά αντικ. 0,2-0,5 χιλ. Μεσαία 0,5-1,2 χιλ. Χοντρά >1,2 χιλ.

#### **ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ(K14)**

**Μέγεθος αντικ.**

Λεπτά 1070-1040°C

Μεσαία 1040-1020°C

Χοντρά 1020-1000°C

Λεπτά αντικ. 0,2-0,5 χιλ. Μεσαία 0,5-1,2 χιλ. Χοντρά >1,2 χιλ.

#### **ΣΒΗΣΙΜΟ**

Άμεσα σε ζεστό νερό.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. & Ε.